



Tratamientos de Agua, Azúcar y Petróleo.

RIF.J-30099436-8, NIT:0059821709.

WWW.QITSUM.COM, WWW.QITSUM.NET

INFORMACIÓN TÉCNICA

QITSUM 352-L TP

GENERALIDADES: Nuestro producto QITSUM 352-L TP, es un eficaz removedor de incrustaciones sulfáticas y carbonáticas, en calderas. Sus componentes aseguran una acción intercambiadora y acomplejante entre las sales de calcio y magnesio que se encuentran en las conchas produciéndose así el desprendimiento de las incrustaciones y su conversión parcial en barro. La acción del QITSUM 352-L TP es lenta pero eficaz. Se recomienda muy especialmente cuando va a hacerse una limpieza ácida a la caldera, hacer un tratamiento previo con tres semanas de anticipación a base de QITSUM 352-L TP, de esta manera la limpieza ácida será más eficaz y rápida por lo que habrá menos peligro que el ácido ataque el metal de la caldera.

DOSIS: La cantidad de QITSUM 352-L TP a usar varía del 1 al 8% sobre el total de agua contenida en la caldera. Se recomienda usar las dosis elevadas del QITSUM 352-L TP horas antes de apagar la caldera para evitar posibles arrastres que puedan causar las altas concentraciones del producto. Antes de volver a poner en línea la caldera, se hace necesario eliminar el agua que contenga y poner agua fresca debidamente tratada. Cuando se usa el procedimiento del 1% se pone la cantidad requerida de QITSUM 352-L TP a la caldera de una sola vez y se harán purgas cada hora. El tiempo requerido para desincrustar una caldera con el QITSUM 352-L TP varía de 8 a 15 semanas, dependiendo del tipo de incrustación y de la tolerancia de la caldera a las altas concentraciones del producto.

DOSIFICACION: Disuelva en el tanque de alimentación la cantidad calculada de QITSUM 352-L TP e inyéctelo a la caldera, repita la operación las veces que sea necesario hasta haber agregado todo el producto requerido.

QUIMICA EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE

QUIMICA Y TECNOLOGIA DE SUMINISTROS, C.A.(QITSUM, C.A.)

CALLE PEÑALVER, GALPÓN N° 63-1. SECTOR INDUSTRIAL GUANARITO.TURMERO, ARAGUA,VENEZUELA
TELEFAX:+58 (244) 6636801-6630277.E-MAIL: quitsunca@cantv.net; quitsumca@cantv.net; quitsum@gmail.com.



Tratamientos de Agua, Azúcar y Petróleo.

RIF.J-30099436-8, NIT:0059821709.

WWW.QUITSUM.COM, WWW.QUITSUM.NET

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS:

Color: Cristalino.
Peso específico: 1,06 – 1,10.
Apariencia: Líquida.
pH: 9 – 10.
Solubilidad en agua: Miscible.
Punto de ebullición: No aplicable.

ENVASES: Tambores de 200 kilos y carboyas de 60 Kg.

QUÍMICA EN ARMONÍA CON EL MEDIO AMBIENTE